



RELAZZO STYLE

Karta techniczna

Dane techniczne

REHAU RELAZZO Style			
Właściwość	Norma	Jednostka	Wartość
Gęstość	EN ISO 1183-1	g/cm ³	≥ 1,22
Obciążenie zrywające	EN 310	N	≥ 3500
Ugięcie	EN 310	mm	≤ 1,9
Odporność na zginanie przy stałym obciążeniu	EN 15534-1	mm	$\Delta s \leq 9,5$ $\Delta sr \leq 4,5$
Odporność przy zmiennym obciążeniu	W oparciu o normę EN 321 (właściwości podczas zginania zgodnie z DIN EN 310)	%	≤ 18
Test spadającego ciężarka	EN 477	rysa (mm) głębokość wgniecenia (mm)	< 10 ≤ 0,5
5 h próba gotowania	EN 1087-1		
- pęcznienie na długości		%	≤ 0,5
- pęcznienie na szerokości		%	≤ 0,8
- pęcznienie na grubości		%	≤ 4,5
- zwiększenie masy		%	≤ 7,0
28 dni zanurzenia w wodzie	EN 317		
- pęcznienie na długości		%	≤ 0,5
- pęcznienie na szerokości		%	≤ 0,8
- pęcznienie na grubości		%	≤ 4,5
- zwiększenie masy		%	≤ 7,0
Właściwości antypoślizgowe	EN 15534-1 DIN 51097	μ °/klasa	≥ 0,43 ≥ 24°/C
Liniiowy współczynnik rozszerzalności cieplnej	ISO 11359-2 lub DIN 53752, (-20°C do +60°C)	K ⁻¹	< 4,0 x 10 ⁻⁵
Sztuczne starzenie	DIN EN ISO 4892-2 metoda A, Ocena skali szarości ISO 105-A02 lub zmiany koloru ΔL^* , Δa^* , Δb^* , ΔE^* (zgodnie z ISO 7724-1/-2/-3)	ΔE	≤ 10
Odporność na porost grzybów pleśniowych	DIN EN IEC 60068-2-10		odporny
Określenie odporności na termity	w oparciu o DIN EN 117		odporny
Test mgły solnej	zgodnie z DIN EN ISO 9227		Brak zmian po 10 dniach
Właściwości palne	DIN EN 13501-1:2007		Klasa E _{ii}

Niniejszy dokument jest chroniony prawem autorskim. Powstałe w ten sposób prawa, w szczególności prawo do tłumaczenia, przedruku, korzystania z ilustracji, transmisji radiowej, powielania metodą fotomechaniczną lub inną oraz zapisywania danych w formie elektronicznej, są zastrzeżone.

Udzielane przez nas porady fachowe, tak pisemne, jak i ustne, oparte są na naszych doświadczeniach i wiedzy, nie stanowią jednak wiążącej informacji. Warunki wykonania i różne przypadki zastosowań, na które nie mamy wpływu, wykluczają prawo do podnoszenia roszczeń z tytułu udzielonych przez nas informacji. Zalecamy każdorazowo upewnić się, czy dany produkt REHAU nadaje się do realizowanej inwestycji. Stosowanie, wykorzystanie i adaptacja naszych produktów wykracza poza nasze możliwości kontroli i tym samym pozostaje wyłącznie w obszarze Państwa odpowiedzialności. Gdyby mimo tego wchodziła w grę odpowiedzialność z naszej strony, wówczas wyłączną podstawą takiej odpowiedzialności są nasze Warunki Dostawy i Płatności, dostępne pod adresem www.rehau.de/LZB. Dotyczy to również ewentualnych roszczeń gwarancyjnych, przy czym gwarancja odnosi się do niezmiennej jakości naszych produktów zgodnie z podaną specyfikacją.

© REHAU Sp. z o.o.
Poznańska 1A
62-081 Przeźmierowo
www.relazzo.pl
Zmiany techniczne zastrzeżone.

R20676
03.2015